

FICHA TÉCNICA PELLET ECOMIND



HIJOS DEL PIÑEIRO, S.L. B70504527
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 108B
15.142 - Arteixo (A Coruña)
Teléfono: 625 265 154
info@ecomindpellets.com
www.ecomindpellets.com

DESCRIPCIÓN PRODUCTO: Pellet de madera con certificado de calidad EnPlus A1 nº ES013

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIAS:

- Diámetro: 6 mm
- Longitud: 3,15 – 40 mm
- Densidad: 660 Kg/m³
- PCI: 17,9 MJ/Kg
- Humedad: 5,2 %
- Durabilidad mecánica: 98,6%
- Finos: < 0,2 %
- Cenizas: 0,5%
- Nitrógeno: ≤ 0,3%
- Azufre: ≤ 0,03 %
- Cloro: ≤ 0,02%



PREMIUM WOOD PELLETS

- Materia prima: 80 % Pino y 20 % Frondosas. Madera 100% natural, sin aditivos

FORMATOS:

- Palet de 70 sacos de 15 kg.
- ½ Palet, 42 sacos de 15 kg.
- Big-bags 1.000 kg.

CONDICIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE USO:

- Mantener en temperaturas inferiores a 40 °C
- Almacenar en lugares secos
- Evitar el contacto con el agua
- No mezclar con otras sustancias
- Inflamabilidad: Producto estable
- Uso exclusivo en sistemas de combustión aptos para este tipo de combustible. Se recomienda el mantenimiento periódico de los mismos